



# SCHEDA TECNICA TECHNOSIL

CODICE	∅ DN. INT. mm.	∅ DN. EST. mm.	PESO IN kg./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm.	ROTOLO PEZZATURE mt.
TECHNOSIL6	6,35	13,20	125	9	40	20
TECHNOSIL7	7,93	15,00	150	7,5	45	20
TECHNOSIL9	9,52	16,60	170	7	55	20
TECHNOSIL12	12,70	20,30	235	5,0	70	20
TECHNOSIL15	15,87	24,50	330	4	85	20
TECHNOSIL19	19,05	27,90	390	3,5	95	20
TECHNOSIL22	22,22	31,30	460	3	110	20
TECHNOSIL25	25,40	34,50	510	3	135	20
TECHNOSIL31	31,75	40,80	620	2	160	20

Quantità minima di fornitura ml. 500,00

Le pressioni indicate si riferiscono all'utilizzo in temperatura ambiente. Ridurre del 20% ogni 100°C.

<b>Applicazioni</b>	tubo atossico per mandata di liquidi alimentari
<b>Temperatura</b>	campo di utilizzazione da - 55°C a + 200°C
<b>Descrizione</b>	
<b>Sottostrato</b>	silicone neutro VMQ
<b>Inserti</b>	tessuti con treccia in poliestere. Su richiesta può essere prodotto con treccia in Nomex
<b>Copertura</b>	colore neutro - su richiesta copertura colorata per quantità minime da definire
<b>Lunghezze standard</b>	da 20 mt.
<b>Fattore di sicurezza</b>	> 3 volte la pressione di esercizio
<b>Norme di riferimento</b>	a norme FDA 21 CFR 177.2600, BGA Classe XV

V.Sansovino 243/55C - Torino  
Tel. 011 737140 / 7399812 Fax 011 7396622  
E-mail: commerciale@togum.com